

ROLSTONE®

USO INTERIOR Y EXTERIOR

APLICADOR OFICIAL



OFICIAL

Producto para ser colocado por oficial de obra.

CARACTERÍSTICAS

Rolstone® es un revestimiento premium de TARQUINI, de alta estabilidad a base de minerales naturales y copolímeros acrílicos. Es un material que por sus componentes nobles brinda un alto nivel de durabilidad y resistencia al muro frente a la intemperie, se recomienda para terminación de obra nueva o remodelaciones en interior o exterior. El revestimiento viene listo para usar, se aplica con llana directamente desde el balde y sin diluir.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. En caso de presencia de desniveles de poca profundidad, revoques peinados o irregulares, es recomendable aplicar **Base Coat®** (mortero nivelador flexible), que combinado con malla de fibra de vidrio mejora la resistencia para fisuras pasivas o cubrir encuentros de revoques. Dejando secar 48 hs. **Rolstone®** se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de impurezas (materiales grasos, restos de pegamento o pintura floja o descascarada).

FORMA DE APLICACIÓN

IMPORTANTE: Es necesario pasar una mano de **Base color®** a rodillo para garantizar la correcta aplicación.

- **Rolstone®** se debe mezclar con un dispersor hasta homogeneizar el mismo.
- Aplicar la primera mano con llana metálica.
- Dejar secar de 24 hs,
- Aplicar la segunda mano, también con llana metálica y terminar con llana plástica planchándolo para quitar excedente durante la carga.

Es importante respetar el tiempo de secado superficial entre mano y mano, para garantizar una buena terminación del producto. La duración de secado puede variar según la temporada y humedad en el ambiente.

COLORES Y RENDIMIENTO

Rolstone® se presenta en 7 colores de línea en baldes de 25 kg y rinde 12 m², con una carga de 1,2 mm dependiendo de la superficie a revestir. Los colores pueden variar según la partida, porque es un producto de piedra natural

RECOMENDACIONES

- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Recordar que es necesario contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.
- Comenzar la aplicación de **Rolstone®** por antepechos, molduras y pequeños paños, lo que permitirá encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el mejor resultado en las superficies de mayor extensión.
- No utilizar agua para limpiar la llana plástica durante la colocación y evitar así humedecer el producto.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa del ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.

- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Antes de proceder a la colocación de nuestros productos deberán leerse atentamente las instrucciones.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: TEL. (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: TEL. (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: TEL. (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: TEL. (011) 4582-1278/8235.

ADVERTENCIA: la presente ficha técnica responde a nuestras mediciones y experiencia. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas. No son especificaciones. Un responsable idóneo en la utilización de este producto debe realizar un ensayo práctico previo del producto, antes de la aplicación en obra, para asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso y la mala interpretación de la información suministrada.