



ROLSTONE es un revestimiento premium de TARQUINI, de alta estabilidad a base de cargas minerales naturales y co-polímeros acrílicos. Es un material que por sus componentes nobles brinda un alto nivel de durabilidad y resistencia al muro frente a la intemperie, se recomienda para terminación de obra nueva o remodelaciones en interior o exterior.

El revestimiento viene listo para usar, puede ser aplicado con rodillo directamente desde el balde, o usar la llana metálica para una terminación mas suave o clásica similar al Piedra París.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. En caso de presencia de desniveles de poca profundidad, revoques peinados o irregulares, es recomendable aplicar base coat (mortero nivelador flexible) Flex Base, que combinado con malla de fibra de vidrio mejora la resistencia para fisuras pasivas o cubrir encuentros de revoques. Dejando secar 48 hs.

El ROLSTONE se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de impurezas (materiales grasos, restos de pegamento o pintura floja o descascarada)

## FORMA DE APLICACIÓN

**IMPORTANTE:** Pasar una mano de BASE COLOR especial a rodillo para garantizar la imprimación final del revestimiento.

**Aplicación a Rodillo** El ROLSTONE es un revestimiento que posee una gran viscosidad por lo que la aplicación debe realizarse de manera lenta y homogénea. Extender el producto directamente desde el balde, usando un rodillo de pelo corto, en tramos de 0,5 m2.

La primera mano funcionara como fijador para la siguiente, dejando secar entre 8 a 12 hs entre cada mano, hasta que el material este completamente seco. La segunda mano es la que terminara de cubrir completamente la superficie.

Es importante considerar la cantidad de carga el rodillo ya que este tendrá influencia en la terminación visual del revestimiento, para quitar material excedente, utilizar el rodillo sin cargar para distribuir mejor logrando disminuir el volumen en forma pareja.

De ser necesario una tercera mano repetir el proceso cuando el material este bien seco para evitar empaste o desprendimientos.



**Aplicación con llana:** Para trabajar el ROLSTONE con llana metálica extender en tramos cortos de 0,5 m2 para un buen manejo del material respetando el tiempo de secado superficial.

**Tiempo de secado:** De a 8 a 12 hs. de secado superficial y 30 días de secado total.

Es importante respetar el tiempo de secado superficial entre mano y mano, para garantizar una buena terminación del producto. La duración de secado puede variar según la temporada y humedad en el ambiente.



1° Pintado de base color a rodillo



Rolstone aplicado en 2 manos a rodillo

- El producto viene listo para aplicar, no agregar agua.
- Mezclar bien con agitador eléctrico para homogeneizar la mezcla.
- No utilizar sobre revoques con humedad.
- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir como vidrios, cristales, y toda superficie vítrea o brillantes.


- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

## RENDIMIENTO

ROLSTONE se presenta en 7 colores de línea en baldes de 20 kg y rinde 14 mt2, con una carga de de 1,2 a 1,5 kg por m2 dependiendo de la superficie a revestir.




BASE COLOR CLARA




BASE COLOR MEDIA



BASE COLOR MEDIA




BASE COLOR MEDIA



BASE COLOR MEDIA



BASE COLOR INTENSA



BASE COLOR INTENSA



- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No ingerir.
- Aplicar con la temperatura entre 5°C y 30° C.
- No usar con pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 hs.
- Almacenar el envase cerrado en lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGO: ROLSTONE® revestimiento acrílico de aplicación a rodillo con alta carga de minerales naturales de Mollinos Tarquini

**TARQUINI**

Tarquini.com.ar

Calle 53 (Gutierrez) N°1950 - Gral. San Martín Bs. As. - (011) 4753-1565