

# CUARZO PLAST FINO®

## USO INTERIOR - EXTERIOR

### NIVEL DE APLICACIÓN:



#### PRINCIPIANTE

Producto de fácil aplicación.

## CARACTERÍSTICAS

Brinda:

- textura, color y protección a las superficies tratadas;
- Es un revestimiento acrílico versátil que, adecuadamente aplicado, y en una sola operación permite ahorrar el fino y la pintura otorgando textura, color y protección a la superficie.
- No aplicar directamente sobre bloques de hormigón en exteriores sin dar antes un tratamiento hidrófugo.

## DESTINO

Cuarzo-Plast® está especialmente formulado para aplicar directamente sobre: revoques gruesos o finos.

## PRESENTACIÓN

**Cuarzo plast fino®** Mezcla viscosa, en baldes de 20 Kg y tambores de 260 kilos.

**Base color®** Mezcla líquida que se presenta en baldes de 5, 20 y tambores de 260 kilos.

## COLORES

La percepción del color: Depende del tipo de iluminación, natural en exterior y artificial en interior (luz cálida o fría). Por lo tanto, recomendamos, de acuerdo con nuestra experiencia, realizar una primera prueba en un lugar iluminado naturalmente para chequear si cumple con las expectativas tanto de color como de textura antes de la realización total del trabajo, y que sirva esta muestra como referencia para verificar la correcta aplicación.

## COMPOSICIÓN

**Cuarzo plast fino®**: Revestimiento plástico continuo, formulado con polímeros acrílicos en dispersión acuosa y minerales seleccionados.

## ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

Revestimiento Mineral **Cuarzo plast fino®** para muros de MOLINOS TARQUINI.

## RENDIMIENTO

	emm	CONSUMO Kg/m2
<b>Cuarzo plast fino®</b> a rodillo	1.0	1.2 a 1.3

## MODO DE EMPLEO

**IMPORTANTE:** mezclar bien con dispersor, siempre lleva **Base Color®** 24 hs antes de aplicar el texturado **Cuarzo plast fino®**. Se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.

Aplicar una mano de **Base Color®** con rodillo o con pincel a todos los paños por revestir por lo menos 24hs antes de emplear **Cuarzo plast fino®** para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.

Para limpiar superficies de muros exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición Debido a la polución y a la lluvia, Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos revestimientos. Consúltenos.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Este revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso, fino, **Base Coat®** o de reparaciones parciales.

- Cubrir con **Flex Base®**, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 h.
  - Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.
  - Aplicar **Base Mordiente B51®** cuando se desee revestir hormigón, yeso, fenólicos, poliestireno expandido, placas de rocas.
  - Aplicar Sellagrietas **Hidropaint®** en encuentros de mampostería con aberturas.
  - Aplicar una mano de **Base Color®** con rodillo o con pincel a todos los paños por revestir por lo menos 24hs antes de emplear el **Cuarzo plast fino®** para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.
- Nota: Establecer la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.**

## Preparación del producto

Emplear el producto puro sin diluir. Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase antes de su uso.

## APLICACIÓN

**Cuarzo plast fino®** Se aplica con rodillo sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o restos de pintura

- revoque grueso, alisados o finos;
- madera
- yeso (interiores)
- poliestireno expandido
- placas de roca de yeso (impermeables)
- placas de cemento.

Para otros tipos de base consulte con el Departamento Técnico.

**SUGERENCIA:** De ser necesario una vez aplicado el producto y sin dejar que se seque repasar el mismo con rodillo sin carga de material.

## RECOMENDACIONES

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados o expandidos por efectos de sales.
- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Recordar que es necesario contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular. Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa del ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

Antes de proceder a la colocación de nuestros productos deberán leerse atentamente las instrucciones.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: TEL. (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: TEL. (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: TEL. (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: TEL. (011) 4582-1278/8235.

**ADVERTENCIA:** la presente ficha técnica responde a nuestras mediciones y experiencia. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas. No son especificaciones. Un responsable idóneo en la utilización de este producto debe realizar un ensayo práctico previo del producto, antes de la aplicación en obra, para asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso y la mala interpretación de la información suministrada.